

明 細 書

インク受容層形成剤及び水性インク

技術分野

- 本発明は、インクによる染色、印刷、ペインティング等に好適に用いることができる
- 5 インク受容層形成剤、該インク受容層形成剤を付与した被着色材及び該被着色材を用いる着色方法に関し、さらに、水性インク、該水性インクで着色した着色物及び該水性インクを用いる着色方法に関する。

背景技術

- 10 紙の印刷分野ではインクジェットによる印刷方式が発達し、広く実用化しているが、布帛は紙とは異なり、素材の種類も広範囲にわたり、且つ、編織された組織の粗さ状態も極めて多様で、その上方向性が顕著であるため、インクジェットによる印刷方式を布帛の染色に適用してもインク滲みや濃度むら等のない鮮明な図柄を得ることが困難である。
- 15 特開昭61-55277号公報には、色の滲み防止を目的としたインクジェット染色用布帛が示されている。このインクジェット染色用布帛は布帛素材に、染料に対し非染着性である化合物を0.1～50重量%含有させてインク保持層を形成するものであるが、このインク保持層は一般的な捺染法で用いられる捺染のりと同じ働きをするものであり、インク保持層で保持し染料を繊維に染着させる役割を果たすが、印刷後に湿熱処
- 20 理をして染着固定をする必要があると共に、その後水洗をして余分の染料やインク保持層（非染着性化合物）を除去する必要がある。また、染着と湿熱による染着固定処理とが2工程に分かれていることから、微細なインクドット単位の繊細且つ鮮明な図柄を得るには限界がある。

- 特開平8-100379号公報に示されるインクジェット捺染用布帛は、布帛素材上
- 25 にインク保持層を形成する前に浸透剤としての界面活性剤を布帛素材の単繊維表面に被覆しておくことにより、インク保持層の浸透性を良くしようとするものである。しかし、ここで用いられるインク保持層も一般的な捺染のりと同じ機能を果たすものであり、インクジェット捺染をした後に湿熱処理をして染着固定する必要があるとともに、捺染のりであるインク保持層を除去するための洗浄（水洗）を必要とする。また、染着と湿熱
- 30 による染着固定処理とが2工程に分かれていることから、微細なインクドット単位の繊細且つ鮮明な図柄を得るには限界がある。

特開2000-43244号公報に示されるインクジェット捺染方法は、ポリエステル布帛上にインク保持剤とガラス転移温度が60～130℃の合成樹脂からなる処理液

を付与し、インクジェット捺染後に150～190℃の温度で湿熱処理を行うものである。この湿熱処理により、ガラス転移温度が60～130℃の合成樹脂を被膜化させることから、布帛自体が持つ風合いやしなやかさが大きく損なわれ（硬くなり）、衣服用の布帛には適さないものと思われる。

5 一方、紙、繊維等の多孔質基材上にインク受容層を形成したインクジェット印刷用記録材が数多く提案されている（特開平10-182962号公報、特開平11-180036号公報、特開2000-296666号公報、特開2001-260523号公報、特開2001-353956号公報等参照）。これらのインクジェット印刷用記録材におけるインク受容層は、バインダーとしてガラス転移温度が20℃以上の水性ポリウレタン樹脂を含有し、更に、無機質充填材や染料固着剤等を含有したものとなっているが、ガラス転移温度が20℃以上の水性ポリウレタン樹脂と無機質充填材を用いているのは、常温で硬く安定したインク受容層を形成するためであり、衣服等に用いられる布帛にこの種のインク受容層を適用すると、生地自体の風合いやしなやかさが大きく損なわれることとなる。

したがって、本発明の目的は、インクによる着色（例えば染色、印刷、ペインティング等）がなされる被着色用基材のインク受容面に予め付与されることにより、インクが染料タイプ又は顔料タイプの何れであっても各種基材に対し画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた着色適正を付与することができ、しかも、軟らかい基材においてはその風合いやしなやかさを保ちつつ画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた着色適性を付与することができるインク受容層形成剤を提供することにある。

本発明の他の目的は、各種基材に対し画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた染色、印刷、ペインティング等を行うことができ、しかも、軟らかい紙、布帛、毛髪等に対してはその風合いやしなやかさを保ちつつ画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた染色、印刷、ペインティング等を行うことができる水性インクを提供することにある。

本願発明の他の目的は、以下の説明から明らかになるであろう。

発明の開示

上記目的を達成するために、本発明は、アニオン性色剤を含むインクによる着色がな
30 される被着色用基材のインク受容面に予め付与されるインク受容層形成剤であって、炭
素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の（メタ）アクリル酸エステルと
ビニル系モノマーとを共重合させて得られる弱酸性の水性エマルジョン型アクリル系粘
着剤と、水溶性カチオンポリマーと、水性媒体とを含み、前記水性エマルジョン型アクリル系粘

リル系粘着剤は、固形分が約50%のエマルジョン状態における粘度が4000~2000mPa・s/30℃であり、且つ、その乾燥皮膜のガラス転移温度(T_g)が-10~-50℃の範囲内にあることを特徴とするインク受容層形成剤を提供する。

上記構成を有するインク受容層形成剤は、インクによる着色（例えば染色、印刷、ペ
5 インティング等）がなされる被着色用基材のインク受容面に予め付与されることにより、
被着色用基材のインク受容面に透明な乾燥皮膜を形成し、インクが染料タイプ又は顔料
タイプの何れであっても各種基材に対し画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れ
た着色適正を付与することができる。しかも、軟らかい基材においてはその風合いやし
なやかさを保ちつつ画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた着色適性を付与す
10 ることができる。

前記インク受容層形成剤における水溶性カチオンポリマーは水分の存在下で、被着色
用基材に対するアクリル系粘着剤のエマルジョン粒子の吸着力を高める役割を果たすと
ともに、アクリル系粘着剤の乾燥皮膜上へのアニオン性色剤の吸着力を高める役割を果
たすものと考えられる。前記インク受容層形成剤の乾燥皮膜は、アニオン性色剤を含む
15 インクが水性インクの場合であっても、また、レーザープリンター、カラーコピー機等
で印刷する場合であっても、効果的である。

前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、固形分が約50%のエマルジョン状態
における粘度が4000mPa・s/30℃よりも小さい場合においても、また、20000
mPa・s/30℃よりも大きい場合においても、被着色用基材及びインクのアニオン性色剤
20 に対する吸着力が低下し、粘着力若しくは接着力が不十分となる。さらに、固形分が約
50%のエマルジョン状態における粘度が20000mPa・s/30℃よりも大きい場合は、
被着色用基材特に布、紙、皮革等の繊維構造物に対する浸透性が低下するとともに、特
に布のしなやかさが損なわれる原因となる。したがって、より好ましくは、固形分が約
50%のエマルジョン状態における前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の粘度が
25 10000~15000mPa・s/30℃である。

前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、その乾燥皮膜のガラス転移温度(T_g)が
-10℃よりも高い場合においても、また、-50℃よりも低い場合においても、被着
色用基材及びインクのアニオン性色剤に対する吸着力が低下し、粘着力若しくは接着力
が不十分となる。また、乾燥皮膜のガラス転移温度(T_g)が-10℃よりも高い場合は、
30 被着色用基材として布を対象とする場合に、その繊維表面に形成される乾燥皮膜が布の
風合いを損ねる原因となる。また、乾燥皮膜のガラス転移温度(T_g)が-50℃よりも低
いと、被着色用基材に形成される乾燥皮膜が5~30℃の温度環境において手で触った
ときに不快な粘着感を生じるようになる。したがって、より好ましくは、前記水性エマ

ルジョン型アクリル系粘着剤はその乾燥皮膜のガラス転移温度(T_g)が-40~-40℃の範囲内となるものである。

好ましくは、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、ノニオン性界面活性剤の存在下、又は、ノニオン性界面活性剤及びアニオン性界面活性剤の存在下に、炭素数4
5 ~12のアルキル基を有する1種又は2種以上の(メタ)アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させたものである。前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤がノニオン性界面活性剤の存在下でエマルジョン重合されている場合であっても、また、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤がノニオン性界面活性剤及びアニオン性界面活性剤の存在下でエマルジョン重合されている場合であっても、弱酸性(pHが4~
10 6)の水性媒体中で、該水性エマルジョン型アクリル系粘着剤と前記水溶性カチオンポリマーとの混合物が実用上支障を来すほどの凝集物を生成することはなく、該水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は長期間にわたり、実用上十分な分散性を維持し得る。

好ましくは、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の固形分の含有量が0.5~5wt%であり、前記水溶性カチオンポリマーの含有量が0.1~3wt%であり、残りが水系媒体である。前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の固形分の含有量が5wt%よりも多い場合は、特に布の繊維間へのエマルジョン粒子の浸透性が悪くなる。前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の固形分の含有量が0.5wt%よりも少ない場合は、
15 インクによる着色濃度を確保するためには、被着色用基材への前記インク受容層形成剤の付与を繰り返す回数を増やす必要が生じ、非効率的になる。前記水溶性カチオンポリマーの含有量が0.1wt%よりも少ないと、インクに含まれる色剤に対する吸着力若しくは接着力が低下し、水洗堅牢度、洗濯堅牢度等が悪化する原因となる。一方、前記水溶性カチオンポリマーの含有量が3wt%よりも多いと、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の固形分の含有量に対して過剰となり、着色(染色、印刷、ペインティング等)をした後に被着色用基材が水に濡れたとき、過剰な水溶性カチオンポリマーが流れ
25 出て周囲を汚染する原因となる。

好ましくは、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、その数平均分子量(M_n)が3000~20000の範囲内にあり、且つ、重量平均分子量(M_w)が10000~100000の範囲内にある。

好ましくは、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の平均粒子径が、レーザー拡散法による測定において0.1~3μmの範囲内にある。
30

好ましくは、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、その乾燥皮膜の最低造膜温度(MFT)が0℃以下である。


好ましくは、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、アクリル酸2-エチルヘ

キシルと、アクリル酸ブチルと、酢酸ビニルとをエマルジョンとを共重合させたものである。

好ましくは、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤における共重合体全体に対する酢酸ビニルの含有量が20～30wt%である。

5 好ましくは、前記水溶性カチオンポリマーは、第4級アンモニウム塩の重合体である。

好ましくは、前記水溶性カチオンポリマーは、一般式が、



(式中Rは水素又は炭素数1～18のアルキル基、置換アルキル基、アラルキル基、シクロアルキル基を表す)

10 で示されるモノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体、又は、前記モノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体と、それらと共重合可能な不飽和二重結合を持つモノマーとの共重合体からなる。

好ましくは、前記水溶性カチオンポリマーは、重量平均分子量(Mw)が1000～5000の範囲内にあるポリアリルアミン塩酸塩である。

15 好ましくは、前記インク受容層形成剤には、弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンである変性シリコン樹脂の水性エマルジョンが添加される。

好ましくは、前記インク受容層形成剤には、弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるフッ素樹脂の水性エマルジョンが添加される。

20 好ましくは、前記インク受容層形成剤には、弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるポリ乳酸の水性エマルジョンが添加される。

好ましくは、前記アニオン性色剤がアニオン基を有するものであり、さらに好ましくは、顔料、機能性色素、直接染料、酸性染料又は反応染料の中から選択される少なくとも何れか1つである。

25 さらに本発明は、アニオン性色剤を含むインクによる着色がなされる被着色用基材のインク受容面に前記インク受容層形成剤を付与しその乾燥皮膜を形成してなる被着色材を提供する。

さらに本発明は、アニオン性色剤を含むインクにより着色される被着色用基材のインク受容面に前記インク受容層形成剤を付与しその乾燥皮膜を形成するインク受容層形成剤の形成方法であって、前記被着色用基材のインク受容面に前記インク受容層形成剤を付与しその乾燥皮膜を形成する工程を数回繰り返すことを特徴とするインク受容層形成剤の形成方法を提供する。

30 好ましくは、前記被着色用基材が、天然又は合成樹脂、天然、合成又は混紡繊維、天然、合成又は混紡繊維からなる布、紙、木、皮革、合成皮革、ガラス、貝殻、石、金属

又はそれらの複合材料から選択される。

さらに本発明は、浸染、捺染、インクジェット印刷、レーザープリンター印刷、塗布、又は噴霧から選択される何れか1つの方法で前記被着色材にインクを付与することを特徴とする着色方法を提供する。

- 5 さらに、本発明は、炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の（メ
タ）アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させて得られる弱酸性の水性エ
マルジョン型アクリル系粘着剤と、水溶性カチオンポリマーと、アニオン性色剤と、水
性媒体とを含み、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、固形分が約50%のエ
マルジョン状態における粘度が4000～20000mPa・s/30℃であり、且つ、その乾
10 燥皮膜のガラス転移温度(Tg)が-10～-50℃の範囲内にあることを特徴とする水性
インクを提供する。

好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、
ノニオン性界面活性剤の存在下に炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以
上の（メタ）アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させたものである。

- 15 好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、
ノニオン性界面活性剤及びアニオン性界面活性剤の存在下に炭素数4～12のアルキル
基を有する1種又は2種以上の（メタ）アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共
重合させたものである。

- 好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の固
20 形分の含有量が0.2～3wt%であり、前記水溶性カチオンポリマーの含有量が0.1
～3wt%であり、前記アニオン性色剤の含有量が1～5wt%であり、残りが水系媒体であ
る。

- 好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、
その数平均分子量(Mn)が3000～20000の範囲内にあり、且つ、重量平均分子量
25 (Mw)が10000～100000の範囲内にある。

好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の平
均粒子径が、レーザー拡散法による測定において0.1～3μmの範囲内にある。

好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、
その乾燥皮膜の最低造膜温度(MFT)が0℃以下である。

- 30 好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、
アクリル酸2-エチルヘキシルと、アクリル酸ブチルと、酢酸ビニルとを共重合させた
ものである。

好ましくは、前記水性インクにおける前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤にお

ける共重合体全体に対する酢酸ビニルの含有量が20～30wt%である。

好ましくは、前記水性インクにおける前記水溶性カチオンポリマーは、第4級アンモニウム塩の重合体である。

好ましくは、前記水性インクにおける前記水溶性カチオンポリマーは、一般式が、



(式中Rは水素又は炭素数1～18のアルキル基、置換アルキル基、アラルキル基、シクロアルキル基を表す)

で示されるモノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体、又は、前記モノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体と、それらと共重合可能な不飽和二重結合を持つモノマーとの共重合体からなる。

好ましくは、前記水性インクにおける前記水溶性カチオンポリマーは、重量平均分子量が1000～5000の範囲内にあるポリアリルアミン塩酸塩である。

好ましくは、前記水性インクには、弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンである変性シリコン樹脂の水性エマルジョンが添加される。

15 好ましくは、前記水性インクには、弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるフッ素樹脂の水性エマルジョンが添加される。

好ましくは、前記水性インクには、弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるポリ乳酸の水性エマルジョンが添加される。

20 好ましくは、前記水性インクにおける前記アニオン性色剤が、アニオン基を有するものであり、さらに好ましくは、顔料、機能性色素、直接染料、酸性染料又は反応染料の中から選択される少なくとも何れか1つである。

さらに、本発明は、被着色用基材のインク受容面に前記水性インクを付与してなる着色物を提供する。

25 好ましくは、前記着色物における前記被着色用基材が、天然又は合成樹脂、天然、合成又は混紡繊維、天然、合成又は混紡繊維からなる布、紙、木、皮革、合成皮革、ガラス、貝殻、石、金属又はそれらの複合材料から選択される。

さらに、本発明は、被着色用基材のインク受容面に、浸染、捺染、インクジェット印刷、レーザープリンター印刷、塗布、又は噴霧から選択される何れか1つの方法で前記インクを付与することを特徴とする着色方法を提供する。

30 好ましくは、前記着色方法において、前記被着色用基材が、天然又は合成樹脂、天然、合成又は混紡繊維、天然、合成又は混紡繊維からなる布、紙、木、皮革、合成皮革、ガラス、貝殻、石、金属又はそれらの複合材料から選択される。

発明を実施するための最良の形態

本発明に用いられる固形分が炭素数4～12のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸エステルとしては、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸2-エチルヘキシル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸ヘプチル、アクリル酸オクタチル、アクリル酸オクタデシル等が例示されるが、特に、アクリル酸2-エチルヘキシル及びアクリル酸ブチルが好適である。また、本発明に用いられるビニル系モノマーとしては、スチレン、アクリロニトリル、メタクリル酸メチル、酢酸ビニル、塩化ビニル等が例示されるが、特に酢酸ビニルが好適である。


例えば、アクリル酸ブチルと、アクリル酸2-エチルヘキシルと、酢酸ビニルとの共重合体を選択する場合、各モノマーの含有量は、共重合体のガラス転移温度(T_g)が $-10 \sim -50^\circ\text{C}$ の範囲内、さらに好ましくはガラス転移温度(T_g)が $-30 \sim -50^\circ\text{C}$ の範囲内にあり、且つ、固形分が50wt%の状態のエマルジョンの粘度が $4000 \sim 20000 \text{ mPa} \cdot \text{s} / 30^\circ\text{C}$ の範囲内となるように、配合比を適宜に選択することができる。またその際、各種材料に対する粘着力を向上させるために、水性媒体に酢酸エチル、アクリル酸、メタクリル酸、又はマレイン酸等を加えても良い。上記重合性モノマーの重合に用いるノニオン性界面活性剤としては各種のものが使用可能であるが、例えばポリエキシエチレンアルキルエーテル、ポリエキシエチレン脂肪酸エステル等を用いることができる。また、上記重合性モノマーの重合に用いるアニオン性界面活性剤としては各種のものが使用可能であるが、例えばポリエキシエチレンアルキルエーテルエタンスルホン酸ナトリウム、アシルグルタミン酸ナトリウム等を用いることができる。そして、弱酸性（ pH が4～6）となるように調整して、固形分が40～60重量%の水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）を得る。

また、本発明において、酸性若しくは弱酸性の水溶性カチオンポリマー（B）として用いる第4級アンモニウム塩の重合体（B1）としては、塩化アルキルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム等を例示することができる。


また、本発明において、酸性若しくは弱酸性の水溶性カチオンポリマー（B）として用いる、一般式が、 $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{NHR}$ （式中Rは水素又は炭素数1～18のアルキル基、置換アルキル基、アラルキル基、シクロアルキル基を表す）で示されるモノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体（B2）としては、アリルアミン重合体、アリルアミン塩酸塩重合体、アリルアミン硫酸塩重合体、アリルアミンリン酸塩重合体、N-メチルアリルアミン重合体等を例示することができる。また、該モノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体と、それらと共重合可能な不飽和二重結合を持つモノマーと

の共重合体（B3）としては、アリルアミン／N-メチルアリルアミン重合体、該共重合体の塩酸塩、燐酸塩、硫酸塩等を挙げることができるが、更に、特開平2-80681号公報に例示されるもの、特に、式（1）又は（2）の分子構造を有するポリカチオン水溶液を好適に用いることができる。

5 (1)



(2)



- 10 上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と、酸性若しくは弱酸性の水溶性カチオンポリマー（B）とは、水性媒体中に凝集物生ずることなく均一に混合させることができる。この混合物を水性媒体で20倍～50倍に希釈し、この希釈液（M）をインクで着色（染色、印刷、ペインティング等）を行うべき被着色材に予め含浸、塗布、噴霧等の方法を用いて付着させ、その後被着色材を乾燥させることにより、被着色材の表面にインク受容層形成剤からなる乾燥皮膜を形成する。完成した希釈液（M）すなわち
- 15 インク受容層形成剤において、好ましくは、水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）の固形分の含有量が0.5～5wt%であり、水溶性カチオンポリマー（B）の含有量が0.1～3wt%であり、残りが水系媒体である。

被着色材の基材としては、各種繊維からなる布、紙、木材、ガラス材、プラスチック

材、石材、金属材等を用いることができる。上記水性媒体としては水でよいが、水性媒体の蒸発速度を早めるために、水にエチルアルコール、メチルアルコール等のアルコールを10～30%加えてもよい。

上記被着色材の何れにおいても、上記希釈液中に浸けた瞬間に希釈液中のエマルジョン粒子が上記被着色材の表面に吸着し膜を形成することが肉眼観察及び顕微鏡観察により確認されている。上記被着色材が各種繊維からなる場合、上記希釈液中のエマルジョン粒子は浸透性にも優れており、単繊維毎にその表面に被膜を作る性質がある。したがって、その後上記被着色材を乾燥させて希釈液中の水分を蒸発させると上記被着色材の表面に非常に薄く厚みが均一で透明度のある皮膜が形成される。また、上記被着色材が各種繊維からなる場合、単繊維毎にその表面を被覆する皮膜を形成することができる。また、この皮膜は上記被着色材の何れに対しても強力に接着し、PP、PE等の難接着被着体や、撥水加工を施したシート表面等に対しても強力に接着する。

上記皮膜が形成された被着色材にインクジェット印刷を行うと、水性インクの成分が染料系及び顔料系の何れの場合においても、インクドットが皮膜に付着した瞬間に皮膜に吸着され定着される。したがって、色の滲みがなく定着性、画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた印刷物を得ることができる。

このようにして得られた印刷物はインクが乾燥したらすぐに使用にすることができるが、インクが付着していない領域の皮膜表面に若干の粘着性が残ることがある。したがって、80～100℃の高温水、蒸熱、熱風等を用いて印刷後の上記皮膜を80～100℃の温度に加熱すると、皮膜が安定化し、特にインクが付着していない領域の粘着性が除かれて触感が良好になるとともに、汚れも付きにくくなり、更に、インク付着面は表面が滑らかになるとともに、光沢が現れて発色性も良好となる。

上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と上記水溶性カチオンポリマー（B）との混合物からなる皮膜に印刷を行った場合と、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）のみからなる皮膜に印刷を行った場合とを比較すると、インクの定着性、画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性の何れにおいても、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と上記水溶性カチオンポリマー（B）との混合物からなる皮膜の方が優れていることが確認された。

更に、本発明における上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と、上記水溶性カチオンポリマー（B）と、少なくとも染料、無機顔料、有機顔料、機能性色素のうちの何れかを含む色剤（C）との混合物からなる水性インク剤（N）において、色剤（C）は更に芳香剤、脱臭剤、薬効剤等を含有していても良い。さらに、色剤（C）はメタリック効果を得るための光沢性金属粉を含有していてもよい。

- 固形分が40～50重量%である上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と、上記水溶性カチオンポリマー（B）と、少なくとも染料、無機顔料、有機顔料、機能性色素のうちの何れかを含む色剤（C）との混合物からなる水性インク剤を製造する場合、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）を予め水性媒体（D）で希釈することなく、上記水溶性カチオンポリマー（B）及び上記色剤（C）と混合することが望ましく、その場合、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）に対して上記水溶性カチオンポリマー（B）及び上記色剤（C）の何れを先に混合させても良い。そして、その後、水性媒体（D）で20～40倍に希釈することが望ましい。上記水性媒体（D）としては水でよいが、水にアルコール等を加えて蒸発速度を早めるようにしてもよい。
- 10 上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）を予め水性媒体（D）で希釈した後、上記水溶性カチオンポリマー（B）及び上記色剤（C）を混合すると、上記色剤（C）が凝集を起こす。また、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と上記水溶性カチオンポリマー（B）とを混合したものを予め水性媒体（D）で希釈した後に上記色剤（C）を混合すると、同様に上記色剤（C）が凝集を起こす。
- 15 上記方法で製造された水性インク剤（N）は、各種繊維からなる布帛、紙、木材、ガラス材、プラスチック材、石材、金属材、毛髪等の表面に印刷、塗布、ペインティング等の方法で用いることにより、色の滲みがなく定着性、画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた着色体を得ることができる。したがって、この水性インク剤（N）をインクジェット用インクとして用いれば、インクドットレベルで色滲みがなく定着性、
- 20 画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた印刷体を得ることができる。
- また、上記水性インク剤（N）を毛髪に塗布すると、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）の浸透作用により、キューティクルの中に染料又は顔料が導かれることが確認された。したがって、上記水性インク剤（N）を用いれば、一般的な染料による毛髪の染色と同等の着色効果を得ることができるとわかった。
- 25 上記被着色材の何れにおいても、上記水性インク剤（N）を上記被着色材に付着させた瞬間に水分がインク成分の周囲に拡散し、一方、インク成分の結合したエマルジョン粒子が周囲に拡がることなく上記被着色材の表面（各種繊維からなる布帛、紙等の場合は単繊維の表面）に吸着し色膜を形成することが肉眼観察及び顕微鏡観察により確認されている。
- 30 また、上記水性インク剤（N）は水で濡れている被着色材の表面に対して強い吸着力があるので、水で濡れている被着色材の表面に対しても、色が流れたりすることなく印刷や塗装を行うことができる。
- 更に、上記水性インク剤（N）は、PP、PE等の難接着被着体や、撥水加工を施し

たシート表面等に対しても強力に接着し、定着性、画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた印刷面、塗装面等を形成することができる。

このようにして上記水性インク剤（N）によって得られた印刷物、塗装物、着色物等はインクが乾燥したらすぐに使用にすることができるが、その後、80～100℃の高温水、蒸熱、熱風等を用いてインク膜を80～100℃の温度に加熱すると、インク膜が安定化し、粘着性が除かれてすべすべした触感が得られるとともに、インク膜面に汚れも付きにくくなり、更に、インク膜面は表面が滑らかになるとともに、光沢が現れて発色性も良好となる。

上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と上記水溶性カチオンポリマー（B）と上記色剤（C）との混合物からなる水性インク剤（N）は、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と上記色剤（C）との混合物のみからなる水性インク剤と比較すると、インクの定着性、画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性の何れにおいても、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と上記水溶性カチオンポリマー（B）と上記色剤（C）との混合物からなる水性インク剤（N）の方が優れていることが確認された。その理由は定かではないが、上記水溶性カチオンポリマー（B）が上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）に対する上記色剤（C）の固着力を強める働きをしているとともに、被着物表面に対する上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）の固着力をも強める働きをしていると考えられる。

また、上記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤（A）と上記水溶性カチオンポリマー（B）と上記色剤（C）との混合物からなる水性インク剤（N）は、被着色材の表面、例えば、単繊維の表面に対して、500ナノ程度の非常に薄い粘着剤（A）の分子膜を形成し、且つ、粘着剤（A）の分子が良く整列して膜を形成していることが10000倍の電子顕微鏡で確認された。更に、粘着剤（A）の分子膜の上に顔料若しくは染料の分子の薄い膜が形成されていることが確認された。

25

産業上の利用可能性

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、各種基材に染料タイプ、顔料タイプの何れのインクにおいても画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた印刷適性を付与することができ、しかも、軟らかい基材においてはその風合いやしなやかさを保ちつつ画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた印刷適性を付与することができるインク受容層形成剤を提供することができる。

30

また、本発明によれば、各種基材に画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた印刷、ペインティング等を行うことができ、しかも、軟らかい紙、布帛、毛髪等に対し

てはその風合いやしなやかさを保ちつつ画像鮮明性、耐水性、耐候性及び発色性に優れた印刷、ペインティング等を行うことができる水性インク剤を提供することができる。

請 求 の 範 囲

1. アニオン性色剤を含むインクにより着色される被着色用基材のインク受容面に予め付与されるインク受容層形成剤であって、炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の（メタ）アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させて得られる弱酸性の水性エマルジョン型アクリル系粘着剤と、水溶性カチオンポリマーと、水性媒体とを含み、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、固形分が約50%のエマルジョン状態における粘度が4000～20000mPa・s/30℃であり、且つ、その乾燥皮膜のガラス転移温度が-10～-50℃の範囲内にあることを特徴とするインク受容層形成剤。
2. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、ノニオン性界面活性剤の存在下に炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の（メタ）アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させたものであることを特徴とする請求項1記載のインク受容層形成剤。
3. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、ノニオン性界面活性剤及びアニオン性界面活性剤の存在下に炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の（メタ）アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させたものであることを特徴とする請求項1記載のインク受容層形成剤。
4. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の固形分の含有量が0.5～5wt%であり、前記水溶性カチオンポリマーの含有量が0.1～3wt%であり、残りが水系媒体であることを特徴とする請求項1、2又は3記載のインク受容層形成剤。
5. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、その数平均分子量が3000～20000の範囲内にあり、且つ、重量平均分子量が10000～100000の範囲内にあることを特徴とする請求項1、2又は3記載のインク受容層形成剤。
6. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の平均粒子径が0.1～3μmの範囲内にあることを特徴とする請求項1、2又は3記載のインク受容層形成剤。
7. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、その乾燥皮膜の最低造膜温度が0℃以下であることを特徴とする請求項1、2又は3記載のインク受容層形成剤。
8. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、アクリル酸2-エチルヘキシルと、アクリル酸ブチルと、酢酸ビニルとをエマルジョンとを共重合させたものであることを特徴とする請求項1、2又は3記載のインク受容層形成剤。
9. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤における共重合体全体に対する酢酸ビニルの含有量が20～30wt%であることを特徴とする請求項8記載のインク受容層形

成剤。

10. 前記水溶性カチオンポリマーは、第4級アンモニウム塩の重合体であることを特徴とする請求項1記載のインク受容層形成剤。

11. 前記水溶性カチオンポリマーは、一般式が、



(式中Rは水素又は炭素数1～18のアルキル基、置換アルキル基、アラルキル基、シクロアルキル基を表す)

で示されるモノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体、又は、前記モノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体と、それらと共重合可能な不飽和二重結合を持つモノマーとの共重合体からなることを特徴とする請求項1記載のインク受容層形成剤。

12. 前記水溶性カチオンポリマーは、重量平均分子量が1000～5000の範囲内にあるポリアリルアミン塩酸塩であることを特徴とする請求項1又は11記載のインク受容層形成剤。

13. 弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンである変性シリコン樹脂の水性エマルジョンをさらに含むことを特徴とする請求項1、2又は3記載のインク受容層形成剤。

14. 弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるフッ素樹脂の水性エマルジョンをさらに含むことを特徴とする請求項1、2、3又は13記載のインク受容層形成剤。

10 15. 弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるポリ乳酸の水性エマルジョンをさらに含むことを特徴とする請求項1、2、3、13、又は14記載のインク受容層形成剤。

16. 前記アニオン性色剤が、アニオン基を有するものであることを特徴とする請求項1、2又は3記載のインク受容層形成剤。

15 17. 前記アニオン性色剤が、顔料、機能性色素、直接染料、酸性染料又は反応染料の中から選択される少なくとも何れか1つであることを特徴とする請求項16記載のインク受容層形成剤。

10 18. アニオン性色剤を含むインクにより着色される被着色用基材のインク受容面に請求項1から15までの何れか1つに記載のインク受容層形成剤を付与しその乾燥皮膜を形成してなる被着色材。

19. アニオン性色剤を含むインクにより着色される被着色用基材のインク受容面に請求項1から15までの何れか1つに記載のインク受容層形成剤を付与しその乾燥皮膜を形成するインク受容層形成剤の形成方法であって、前記被着色用基材のインク受容面

に前記インク受容層形成剤を付与しその乾燥皮膜を形成する工程を数回繰り返すことを特徴とするインク受容層形成剤の形成方法。

20. 前記被着色用基材が、天然又は合成樹脂、天然、合成又は混紡繊維、天然、合成又は混紡繊維からなる布、紙、木、皮革、合成皮革、ガラス、貝殻、石、金属又はそれらの複合材料から選択されることを特徴とする請求項18又は19記載の被着色材。

21. 浸染、捺染、インクジェット印刷、レーザープリンター印刷、塗布、又は噴霧から選択される何れか1つの方法で請求項18、19又は20記載の被着色材にアニオン性色剤を含むインクを付与することを特徴とする着色方法。

22. 炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の(メタ)アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させて得られる弱酸性の水性エマルジョン型アクリル系粘着剤と、水溶性カチオンポリマーと、アニオン性色剤と、水性媒体とを含み、前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、固形分が約50%のエマルジョン状態における粘度が4000～20000mPa・s/30℃であり、且つ、その乾燥皮膜のガラス転移温度が-10～-50℃の範囲内にあることを特徴とする水性インク。

23. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、ノニオン性界面活性剤の存在下に炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の(メタ)アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させたものであることを特徴とする請求項22記載の水性インク。

24. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、ノニオン性界面活性剤及びアニオン性界面活性剤の存在下に炭素数4～12のアルキル基を有する1種又は2種以上の(メタ)アクリル酸エステルとビニル系モノマーとを共重合させたものであることを特徴とする請求項22記載の水性インク。

25. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の固形分の含有量が0.2～3wt%であり、前記水溶性カチオンポリマーの含有量が0.1～3wt%であり、前記アニオン性色剤の含有量が1～5wt%であり、残りが水系媒体であることを特徴とする請求項22、23又は24記載の水性インク。

26. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、その数平均分子量が3000～20000の範囲内にあり、且つ、重量平均分子量が10000～100000の範囲内にあることを特徴とする請求項22、23又は24記載の水性インク。

27. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤の平均粒子径が0.1～3μmの範囲内にあることを特徴とする請求項22、23又は24記載の水性インク。


28. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、その乾燥皮膜の最低造膜温度が0℃以下であることを特徴とする請求項22、23又は24記載の水性インク。

29. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤は、アクリル酸2-エチルヘキシルと、アクリル酸ブチルと、酢酸ビニルとをエマルジョンとを共重合させたものであることを特徴とする請求項22、23又は24記載の水性インク。

30. 前記水性エマルジョン型アクリル系粘着剤における共重合体全体に対する酢酸ビニルの含有量が20～30wt%であることを特徴とする請求項29記載の水性インク。

31. 前記水溶性カチオンポリマーは、第4級アンモニウム塩の重合体であることを特徴とする請求項22記載の水性インク。

32. 前記水溶性カチオンポリマーは、一般式が、



(式中Rは水素又は炭素数1～18のアルキル基、置換アルキル基、アラルキル基、シクロアルキル基を表す)

で示されるモノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体、又は、前記モノアリルアミン誘導体又はその塩の重合体と、それらと共重合可能な不飽和二重結合を持つモノマーとの共重合体からなることを特徴とする請求項22記載の水性インク。

33. 前記水溶性カチオンポリマーは、重量平均分子量が1000～5000の範囲内にあるポリアリルアミン塩酸塩であることを特徴とする請求項22又は32記載の水性インク。

34. 弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンである変性シリコン樹脂の水性エマルジョンをさらに含むことを特徴とする請求項22、23又は24記載の水性インク。

35. 弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるフッ素樹脂の水性エマルジョンをさらに含むことを特徴とする請求項22、23、24又は34記載の水性インク。

36. 弱酸性であり且つ粒子荷電がノニオン若しくは弱アニオンであるポリ乳酸の水性エマルジョンをさらに含むことを特徴とする請求項22、23、24、34又は35記載の水性インク。

37. 前記アニオン性色剤が、アニオン基を有するものであることを特徴とする請求項22、23又は24記載の水性インク。

38. 前記アニオン性色剤が、顔料、機能性色素、直接染料、酸性染料又は反応染料の中から選択される少なくとも何れか1つであることを特徴とする請求項37記載の水性インク。

39. 被着色用基材のインク受容面に請求項22から38までの何れか1つに記載の水性インクを付与してなる着色物。

40. 前記基材が、天然繊維からなる布、合繊繊維からなる布、混紡繊維からなる布、紙、木、皮革、合成皮革、ガラス、石、金属又はプラスチックから選択されることを特徴とする請求項39記載の被着色材。

41. 被着色用基材のインク受容面に、浸染、捺染、インクジェット印刷、レーザープリンター印刷、塗布、又は噴霧から選択される何れか1つの方法で請求項22から38までの何れか1つに記載の水性インクを付与することを特徴とする着色方法。

42. 前記被着色用基材が、天然又は合成樹脂、天然、合成又は混紡繊維、天然、合成又は混紡繊維からなる布、紙、木、皮革、合成皮革、ガラス、貝殻、石、金属又はそれらの複合材料から選択されることを特徴とする請求項41記載の着色方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009345

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl⁷ B41M5/00, C08L33/04, C09D11/00, C09D133/00, D06P5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl⁷ B41M5/00-5/40, C08L33/04, C09D11/00, C09D133/00, D06P5/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2000-238423 A (General Corp.), 05 September, 2000 (05.09.00), Claims; Par. Nos. [0009], [0021], [0045], [0050] to [0051] (Family: none)	1-42
Y	JP 2002-513701 A (Avery Dennison Corp.), 14 May, 2002 (14.05.02), Claims; Par. Nos. [0014] to [0017], [0021], [0027] to [0031], [0033], [0049] to [0053], [0056] to [0058] & US 5969069 A1 & WO 99/57215 A1 & WO 99/56682 A1 & US 6080261 A1 & US 6124417 A1 & EP 1086187 A	1-42

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
24 September, 2004 (24.09.04)

Date of mailing of the international search report
12 October, 2004 (12.10.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/ 009345

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2-80681 A (Nitto Boseki Co., Ltd.), 20 March, 1990 (20.03.90), Claims; page 1, left column; page 2, upper left column, lines 15 to 19 (Family: none)	11-12, 32-33
A	JP 2002-160443 A (Nisshin Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha), 04 June, 2002 (04.06.02), Full text (Family: none)	1-42

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ B41M 5/00, C08L 33/04, C09D 11/00, C09D 133/00,
D06P 5/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ B41M 5/00 - 5/40, C08L 33/04, C09D 11/00,
C09D 133/00, D06P 5/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P 2000-238423 A (ゼネラル株式会社) 2000. 09. 05, 段落【特許請求の範囲】, 【0009】 , 【0021】; 【0045】, 【0050】 - 【0051】 (ファミリーなし)	1-42
Y	J P 2002-513701 A (アベリー・デニソン・コーポ レイション) 2002. 05. 14, 段落【特許請求の範囲】 , 【0014】 - 【0017】, 【0021】, 【0027】 - 【0031】, 【0033】, 【0049】 - 【0053】 , 【0056】 - 【0058】	1-42

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 09. 2004

国際調査報告の発送日

12.10.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

藤原 伸二

2H

9013

電話番号 03-3581-1101 内線 3231

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	& US 5969069 A1 & WO 99/57215 A1 & WO 99/56682 A1 & US 6080 261 A1 & US 6124417 A1 & EP 1 086187 A	
Y	JP 2-80681 A (日東紡績株式会社) 1990. 03. 20, 第1頁左欄特許請求の範囲, 第2頁左上欄第15-19行 (ファミリーなし)	11-12 32-33
A	JP 2002-160443 A (日信化学工業株式会社) 2002. 06. 04, 全文 (ファミリーなし)	1-42